TALLIN . P I

PACIFIC .INDUSTRIE

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D'HYGIENE

TPI CARLUB

GRAISSE MULTIFONCTIONS LONGUE DUREE – EXTREME PRESSION

UTILISATEURS

- Graissage général d'articulations, de paliers lisses et de roulements travaillant dans des conditions moyennes de charge, de vitesse (jusqu'à 10.000 tours/min) et de température : roulements à billes, à rouleaux, à aiguilles ; spécifiques ou coniques – coussinets, articulations, pignons, engrenages, broches, guides, coulisses, vis sans fin, chaînes, câbles…
- Secteurs d'activité : industries sidérurgique, minière, pétrochimique, travaux publics, bâtiment, cimenterie, transport, automobile, secteur agricole, secteur de l'énergie, garages…

PROPRIETES – CARACTERISTIQUES - UTILISATIONS

- Graisse multifonctions à application universelle
- Bonne résistance à la corrosion et au travail
- Propriétés extrême pression et anti-usure élevées
- Graisse économique grâce à sa très bonne résistance au délavage par adjonction d'agents d'adhésivité
- Graisse haute performance multifonctionnelle au savon de lithium.
- L'huile de base garde ses propriétés de viscosité même à des températures élevées et après un travail intensif.
- Bonne résistance au cisaillement.
- Très bonne résistance à l'eau et à l'humidité.
- Protège les assemblages contre la rouille.
- Excellente résistance à l'oxydation, assurant le maintient de ses propriétés pendant une longue durée ; 3 à 5 fois plus qu'une graisse multiservices.
- Bonne adhérence.
- Bonne compatibilité avec les joints et les élastomères, les garnitures d'étanchéité, les enduits et les peintures.
- Convient parfaitement pour le graissage de paliers, roulements, articulations soumis à de fortes charges et à des températures modérées.
- Convient également pour le graissage d'organes soumis aux intempéries (secteur agricole, travaux publics)
-

Caractéristiques générales :

- Type : ..... graisse
- Aspect : .....lisse, filant
- Couleur: .....ambrée
- Grade NLGI : 2
- Nature de l'épaississant : .....lithium

Caractéristiques de l'huile de base :

- Nature : ..... minérale
- Viscosité à 40°C (NF T 60 100) : .....100-150 Cst
- Point d'écoulement (NF T 60 105) : .....< -10°C

Caractéristiques de la graisse :

- Densité à 20°C (NF T 06 007) : 0,90-0,92
- Pénétrabilité 60 coups (NF T 60 132) : 265-295
- Perte aux 10.000 coups (NF T 60 132) : 3,6
- Perte aux 100.000 coups (NF T 60 132) : 5,3
- Point de goutte (NF T 60 102) : .....> 180°C
- Corrosion cuivre (ASTM D4048) : 1b

Caractéristiques de performance :

- Plage d'utilisation : ..... -20°C/+140°C
- Charge de soudure : ..... 315 kg
- EMCOR test (NF T 60 135) : 0
- Facteur de rotation : 260.000
- Water Wash Out (NF T 60 132) : .....< 5%

CONDITIONS DE STOCKAGE

- En emballage d'origine fermé — Température de stockage : -10°C à +45°C — DLU : 24 mois

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Les renseignements portés sur cette documentation sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité quant à son application aux cas particuliers, ni être considérés comme des garanties. Date de révision : 03/09/09 - YD